

## Rustilo™ DW 330

Protettivo anticorrosione con proprietà dewatering

### Descrizione

Castrol Rustilo™ DW 330 (precedentemente denominato SafeCoat™ DW 33) è un protettivo anticorrosione di ottima qualità a base solvente con eccellenti proprietà dewatering. Il solvente dopo l'evaporazione rilascia un sottile film protettivo di natura grassa.

### Applicazioni

Rustilo™ DW 330 garantisce una protezione a lungo termine in condizioni severe dove è richiesto un alto grado di protezione. Ideale per macchine utensili e componenti che hanno necessità di una protezione per stoccaggio e trasporto di lunga durata. Il prodotto mostra una ottima capacità idrorepellente. Rustilo™ DW 330 risulta più efficace se applicato tramite immersione ma può essere applicato anche tramite pennello o spray.

### Vantaggi

- Basato su solventi a basso contenuto di composti aromatici (contenuto sotto lo 0,5%).
- Esente da metalli pesanti quali il bario per un migliore impatto ambientale.
- Forma un film omogeneo che incrementa l'affidabilità del processo e protegge dalle impronte digitali.
- Contiene un'efficace pacchetto anticorrosivo che garantisce un'efficace protezione dei pezzi trattati.
- Buone proprietà dewatering e di bagnabilità. Alta stabilità contro i contaminanti acidi e alcalini.
- La lunga durata del bagno permette una riduzione dei costi.

### Caratteristiche Tipiche

| Nome                                        | Metodo          | Unità     | Valori tipici                  |
|---------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Aspetto                                     | Visivo          | -         | fluido di colore marrone scuro |
| Densità @ 15°C                              | ASTM D1298      | g/ml      | 0,84                           |
| Punto di infiammabilità PMCC ( vaso chiuso) | ASTM D93        | °C        | >61,5                          |
| Tipo di film                                | -               | -         | grasso                         |
| Contenuto totale per la formazione del film | -               | %         | 40                             |
| Spessore del film                           | -               | µm        | 7                              |
| Consumo                                     | -               | kg/100 m² | 1.6                            |
| Protezione dalla corrosione                 | Ambienti chiusi | mesi      | 24                             |
| Protezione dalla corrosione                 | Ambienti aperti | mesi      | 12                             |
| Tempo medio di asciugatura @ 20°C           | -               | min       | 120                            |

## Informazioni aggiuntive

- Il consumo di prodotto ha valori medi se si considerano superfici lisce con buone caratteristiche di sgocciolatura e geometrie semplici, senza fori o rientranze.
- Tempo medio di asciugatura: è il tempo necessario affinché la maggior parte del solvente evapori a temperatura ambiente e con umidità relativa del 60 - 70%. La piena protezione alla corrosione sarà fornita a completa evaporazione del solvente.
- Stoccaggio interno: si riferisce allo stoccaggio di pezzi ferrosi in stanze chiuse con un'umidità relativa del 60%. Si possono ottenere tempi di protezione maggiori trattando le superfici finite, o conservando i pezzi in una confezione chiusa.
- Stoccaggio all'aperto: descrive lo stoccaggio in ambiente aperto sotto tettoia o sotto telone.
- L'influenza della temperatura può causare opacità che però non influisce sulla qualità del prodotto.
- Se necessario, il film protettivo può essere rimosso con un solvente idrocarburico o alcalino, tutti disponibili nella gamma Castrol.

## Stoccaggio

Per evitare il deterioramento del prodotto si consiglia di mantenere gli imballaggi sigillati. Evitare qualsiasi infiltrazione di acqua e preservare dal gelo. Mantenere in un luogo fresco ed asciutto, al riparo dal sole diretto, preferibilmente in ambienti chiusi. Per garantirne la stabilità si consiglia di mantenere il prodotto ad una temperatura tra i 5°C ed i 45°C. Per ulteriori dettagli è consigliabile fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.

**Questo prodotto era precedentemente chiamato SafeCoat™ DW 33. Il nome è stato modificato nel 2015.**

Rustilo™ DW 330

29 Sep 2021

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazionale del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

Castrol Industrial, divisione di BP Italia Spa, Via Verona 20007 Cornaedo (MI)

Tel: 800.906.348

[www.castrol.it/industrial](http://www.castrol.it/industrial)